

DESCOGAME BP

Liant polyuréthane bi-composant thixotrope pour les pistes d'athlétisme

DOMAINES D'EMPLOI

Le DESCOGAME BP est utilisé comme bouche-pore des tapis de granulats de caoutchouc des revêtements de pistes d'athlétisme imperméable de type Descotrack SW.

DEFINITION

- Facile à appliquer.
- Bonne tenue à l'humidité.

CARACTERISTIQUES

➤ Classement AFNOR	Famille I / Classe 6 a
➤ Nature du produit	Polyuréthane bi-composant
➤ Rapport pondéral A/B	100/25
➤ Coloris	Rouge oxyde, autres nous consulter
➤ Densité à 23°C	1,3 environ
➤ Viscosité à 23°C	Thixotrope
➤ Shore A finale à 23°C	75
➤ Durée Pratique d'Utilisation à 12°C	45 min environ
à 23°C	30 min environ
à 30°C	15 min environ

PROCES VERBAUX

- IAAF sur système Descotrack SW N°S-03-0035

MODE D'EMPLOI

Support et préparation

L'état du support, sa nature et sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement.

Le support en enrobé bitumineux ou en béton sera propre, sec et cohérent et sera dépourvu de particules non adhérentes telles que la laitance ou impactant l'adhérence telle que des tâches de corps gras (huile, graisse), de peintures, de bitume ou de gas-oil. Le support subira une préparation adaptée à son état.

DESCOGAME BP sera appliqué comme bouche pore du tapis constitué de DESCOGAME LM/granulats de caoutchouc.

Condition d'application

- Les zones d'intervention seront condamnées pendant la préparation du support, l'application des résines et la période de séchage. Elles seront protégées jusqu'à réception du revêtement.
- Températures d'application (support et ambiance) : + 10°C à 35°C avec 3°C au-dessus du point de rosée.
- Degré d'hygrométrie de l'air : 30% à 90 % HR
- Ces conditions seront respectées pendant la mise en œuvre et le séchage du produit.

Certifié ISO 9001

Application

- Appliquer le DESCOGAME BP dans les 24 heures après l'application du tapis DESCOGAME LM / granulats de caoutchouc.
 - Verser le composant B dans le composant A.
 - Mélanger à l'agitateur mécanique pendant 3 minutes jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
 - Après mélange, transférer l'ensemble dans un deuxième récipient et re-mélanger encore 1 minute.
 - Appliquer le DESCOGAME BP à la raclette à raison de $1,4 \pm 0,3$ kg.
- Le délai de recouvrement maximal du DESCOGAME BP est de 48H après son application à 23°C à 50% HR. Lorsque le délai de recouvrement est dépassé il convient d'appliquer une nouvelle couche de primaire DESCOGAME P. Il est circulaire 10 à 12 heures à 20°C après son application.
- ATTENTION :** A basse température et humidité la DPU, le temps de séchage et le délai de recouvrement sont plus longs. La viscosité augmente impliquant une plus forte consommation de liant. Inversement à haute température et humidité, la DPU, le temps de séchage et le délai de recouvrement sont plus courts.

Nettoyage du matériel

Avant durcissement à l'aide du DILUANT IR2000.

CONDITIONNEMENT

- En kit de 30 kg (composant A : 24 kg / composant B : 6 kg)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées : port d'un masque, de gants et de lunettes.
- Pour plus d'information, consulter les fiches de données de sécurité

STOCKAGE

- A une température comprise entre 5°C et 35°C, à l'abri de toute intempérie.
- Pendant 6 mois à compter de la date d'expédition du produit dans son emballage d'origine non entamé

Les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont fondés sur notre connaissance et notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, à la lumière des dernières connaissances de la recherche, la composition de nos produits ; les données physico-chimiques qui en découlent seront alors différentes. Il est admis dans un cadre usuel des écarts de qualité, de dimension et de couleur. Les indications données par nos fiches techniques et relatives à l'utilisation et à la mise en œuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données concrètes spécifiques à chaque chantier. Notre garantie se limitant à la qualité des marchandises livrées, INTERDESCO ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste maître de son support. L'applicateur doit être un professionnel qualifié qui devra tenir compte tant des données fournies par le fabricant que des recommandations professionnelles éditées par le Syndicat National des Formulateurs des Résines de Synthèse, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), s'il en existe et plus généralement des règles de l'art en la matière.

Avant toute mise en œuvre, l'applicateur devra procéder à des essais in situ.

Toutes réclamations concernant l'obligation pour le fabricant de délivrance conforme du produit doivent être formulées après essai in situ et au plus tard un mois après la date de livraison.

Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ 03.80.34.31.57 ☎ 03.80.51.85.48

www.interdesco.com