

DESCOGAME P

Primaire polyuréthane solvanté mono-composant pour les pistes d'athlétisme

DOMAINES D'EMPLOI

- Le DESCOGAME P est utilisé comme primaire sur les supports en enrobés bitumineux et en béton afin d'assurer l'adhérence des revêtements polyuréthanes. Il est plus particulièrement destiné aux revêtements des pistes d'athlétisme de type Descotrack SW.

DEFINITION

- Faible viscosité.
- Excellente adhérence sur enrobés bitumineux et bétons.
- Excellentes propriétés mécaniques : film élastique et résistant

CARACTERISTIQUES

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ➤ Classement AFNOR | Famille I / Classe 6 a |
| ➤ Nature du produit | Polyuréthane mono-composant solvanté |
| ➤ Coloris | Transparent |
| ➤ Densité à 23°C | 1 environ |
| ➤ Viscosité à 23°C | 150 mPa.s environ |

PROCES VERBAUX

- IAAF sur système Descotrack SW N° S-03-0035

MODE D'EMPLOI

Support et préparation

L'état du support, sa nature et sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement.

Le support en enrobé bitumineux ou en béton sera propre, sec et cohérent et sera dépourvu de particules non adhérentes telles que la laitance ou impactant l'adhérence telle que des tâches de corps gras (huile, graisse), de peintures, de bitume ou de gas-oil. Le support subira une préparation adaptée à son état.

Le taux d'humidité sera inférieur à 4.5%

Condition d'application

- Les zones d'intervention seront condamnées pendant la préparation du support, l'application des résines et la période de séchage. Elles seront protégées jusqu'à réception du revêtement.
- Température minimale (support et ambiance) : + 10°C avec 3°C au-dessus du point de rosée.
- Degré d'hygrométrie de l'air maximum : 80 % HR
- Ces conditions seront respectées pendant la mise en œuvre et le séchage du produit.

Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ 03.80.34.31.57 ☎ 03.80.51.85.48

www.interdesco.com

Application

- Appliquer le DESCOGAME P au rouleau, à la brosse ou au pistolet airless à raison de 0.15 à 0.20 kg/m².
ATTENTION : La sur-consommation peut générer des problèmes de moussage et des défauts de prise.
- Le recouvrement se fait sur le primaire encore poisseux (mais dont le solvant s'est totalement évaporé) 4 à 8 H après son application et ce jusqu'à 24 heures à 20°C à 50% HR. Au-delà des 24 heures, il convient de ré-appliquer une couche de primaire DESCOGAME P.
NOTE : A basse température et humidité le temps de séchage et le délai de recouvrement sont plus longs. Inversement à haute température et humidité, le temps de séchage et le délai de recouvrement sont plus courts.

Nettoyage du matériel Avant durcissement à l'aide du DILUANT IR2000.

CONDITIONNEMENT

- En fût de 200 kg

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées : port d'un masque, de gants et de lunettes.
- Pour plus d'information, consulter les fiches de données de sécurité

STOCKAGE

- A une température comprise entre 5°C et 35°C, à l'abri de toute intempérie.
- Pendant 6 mois à compter de la date d'expédition du produit dans son emballage d'origine non entamé

Les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont fondés sur notre connaissance et notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, à la lumière des dernières connaissances de la recherche, la composition de nos produits ; les données physico-chimiques qui en découlent seront alors différentes. Il est admis dans un cadre usuel des écarts de qualité, de dimension et de couleur. Les indications données par nos fiches techniques et relatives à l'utilisation et à la mise en œuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données concrètes spécifiques à chaque chantier. Notre garantie se limitant à la qualité des marchandises livrées, INTERDESCO ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste maître de son support. L'applicateur doit être un professionnel qualifié qui devra tenir compte tant des données fournies par le fabricant que des recommandations professionnelles éditées par le Syndicat National des Formulateurs des Résines de Synthèse, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), s'il en existe et plus généralement des règles de l'art en la matière.

Avant toute mise en œuvre, l'applicateur devra procéder à des essais in situ.

Toutes réclamations concernant l'obligation pour le fabricant de délivrance conforme du produit doivent être formulées après essai in situ et au plus tard un mois après la date de livraison.

Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ 03.80.34.31.57 ☎ 03.80.51.85.48

www.interdesco.com