

# DESCOGAME PU 57

Liant polyuréthane bi-composant auto-lissant pour les pistes d'athlétisme

## DOMAINES D'EMPLOI

Le DESCOGAME PU57 est utilisé :

- comme auto-lissant des revêtements imperméables de pistes d'athlétisme dit « sandwich » tels que le Descotrack SW.
- et comme liant pour toutes les couches du revêtement Descotrack PUR ou comme couche de rénovation de ces systèmes dit « FULL PU » (nous consulter).

## DEFINITION

- Bonne propriété élastique.
- Bonne durabilité.
- Bonne résistance à l'abrasion.

## CARACTERISTIQUES

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ➤ Classement AFNOR                    | Famille I / Classe 6 a             |
| ➤ Nature du produit                   | Polyuréthane bi-composant          |
| ➤ Rapport pondéral A/B                | 100/58                             |
| ➤ Coloris                             | Rouge oxyde, autres nous consulter |
| ➤ Densité à 23°C                      | 1,2 environ                        |
| ➤ Viscosité à 23°C                    | 3800 mPa.s environ                 |
| ➤ Shore A finale à 23°C               | > 60                               |
| ➤ Durée Pratique d'Utilisation à 23°C | 45 min environ                     |

## PROCES VERBAUX

- IAAF sur système Descotrack SW N° S-03-0035

## MODE D'EMPLOI

### Support et préparation

L'état du support, sa nature et sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement.

Le support en enrobé bitumineux ou en béton sera propre, sec et cohérent et sera dépourvu de particules non adhérentes telles que la laitance ou impactant l'adhérence telle que des tâches de corps gras (huile, graisse), de peintures, de bitume ou de gas-oil. Le support subira une préparation adaptée à son état.

DESCOGAME PU57 sera appliqué sur le bouche-pore DESCOGAME BP.

### Condition d'application

- Les zones d'intervention seront condamnées pendant la préparation du support, l'application des résines et la période de séchage. Elles seront protégées jusqu'à réception du revêtement.
- Températures d'application (support et ambiance) : + 10°C à 30°C avec 3°C au-dessus du point de rosée.
- Degré d'hygrométrie de l'air : 30% à 90 % HR
- Ces conditions seront respectées pendant la mise en œuvre et le séchage du produit.

Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ 03.80.34.31.57 ☎ 03.80.51.85.48

www.interdesco.com

## Application

- Appliquer le DESCOGAME PU57 dans les 48 heures après l'application du bouche-pore DESCOGAME BP.

NOTE : Lorsque le délai de recouvrement est dépassé il convient d'appliquer une nouvelle couche de primaire DESCOGAME P.

- Ré-homogénéiser le composant A.
- Verser le composant B dans le composant A.
- Mélanger à l'agitateur mécanique pendant 2 minutes jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
- Après mélange, transférer l'ensemble dans un deuxième récipient et re-mélanger encore 1 minute.

Pour l'autolissant du revêtement Descotrack SW, appliquer le DESCOGAME PU57 à la raclette à raison de  $1,4 \pm 0,3$  kg.

- Dans les 5 à 15 minutes qui suivent, saupoudrer l'EPDM de granulométrie 1 à 4 mm à raison de 4 kg/m<sup>2</sup> sur le DESCOGAME PU57 encore frais.
  - Après polymérisation, l'excès d'EPDM est éliminé et peut être ré-utilisé.
- Pour le système Descotrack PUR, les 2 premières couches sont saupoudrées de granulats de caoutchouc (1-4mm) et la troisième et dernière couche est saupoudrée d'EPDM (1-4mm).

ATTENTION : A basse température et humidité la DPU, le temps de séchage et le délai de recouvrement sont plus longs. La viscosité augmente impliquant une plus forte consommation de liant. Inversement à haute température et humidité, la DPU, le temps de séchage et le délai de recouvrement sont plus courts.

## Nettoyage du matériel

Avant durcissement à l'aide du DILUANT IR2000.

## CONDITIONNEMENT

- En kit de 570 kg (composant A : 1x240kg + 1x120kg / composant B : 1x210 kg)
- En kit de 1140 kg (composant A : 3x240 kg / composant B : 2x210 kg)

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées : port d'un masque, de gants et de lunettes.
- Pour plus d'information, consulter les fiches de données de sécurité

## STOCKAGE

- A une température comprise entre 5°C et 35°C, à l'abri de toute intempérie.
- Pendant 6 mois à compter de la date d'expédition du produit dans son emballage d'origine non entamé

Les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont fondés sur notre connaissance et notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, à la lumière des dernières connaissances de la recherche, la composition de nos produits ; les données physico-chimiques qui en découlent seront alors différentes. Il est admis dans un cadre usuel des écarts de qualité, de dimension et de couleur. Les indications données par nos fiches techniques et relatives à l'utilisation et à la mise en oeuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données concrètes spécifiques à chaque chantier. Notre garantie se limitant à la qualité des marchandises livrées, INTERDESCO ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste maître de son support. L'applicateur doit être un professionnel qualifié qui devra tenir compte tant des données fournies par le fabricant que des recommandations professionnelles éditées par le Syndicat National des Formulateurs des Résines de Synthèse, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), s'il en existe et plus généralement des règles de l'art en la matière.

Avant toute mise en oeuvre, l'applicateur devra procéder à des essais in situ.

Toutes réclamations concernant l'obligation pour le fabricant de délivrance conforme du produit doivent être formulées après essai in situ et au plus tard un mois après la date de livraison.

Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ 03.80.34.31.57 ☎ 03.80.51.85.48

www.interdesco.com