

## DESCOTRACK PUR

Revêtement compact en polyuréthane imperméable pour piste d'athlétisme  
Certifié selon l'IAAF

### DOMAINES D'EMPLOI

Le DESCOTRACK PUR est un revêtement à haute performance composé d'une couche de primaire, d'un coulis saupoudré de granulats de caoutchouc appliqué en 2 couches, et d'une couche de finition structurée et saupoudrée de granulats d'EPDM. Ce revêtement compact et imperméable à l'eau est appelé « FULL PU ». Il est destiné aux :

- Pistes d'athlétisme.
- Piste d'élan pour les championnats internationaux et le sport de haute compétition

### DEFINITION

- Imperméable à l'eau.
- Excellente résistance aux chocs constants.
- Surface structurée assurant la sûreté du pas quelles que soient les conditions climatiques.
- Bonne souplesse et élasticité.
- Esthétique

### CARACTERISTIQUES

- |             |  |
|-------------|--|
| ➤ Aspect    | Surface structurée avec des granulats d'EPDM       |
| ➤ Coloris   | Rouge oxyde (nous consulter pour d'autres teintes) |
| ➤ Epaisseur | Entre 13 et 18 mm                                  |

### MODE D'EMPLOI

#### Support et préparation

L'état du support, sa nature, sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement.

- Le support en enrobé sera âgé de plus de 10 jours.
- Le support sera un enrobé imperméable bicouche 0/10 + 0/6 d'épaisseur minimale 35 mm + 25 mm.
- La régularité de surface doit être au maximum de 6 mm sous la règle de 3 mètres et de 2 mm sous la règle de 30 cm conformément à l'annexe C de la norme NF EN 14877. La mesure est effectuée selon la norme EN 13036-7

#### Conditions d'application

Les conditions décrites ci-dessous seront maintenues pendant toute la durée de la mise en œuvre et du séchage du revêtement.

L'application du DESCOTRACK PUR ne peut se faire par temps de pluie ou sur support humide.

- Température minimale (support et ambiance) : + 10°C avec 3°C au-dessus du point de rosée.
  - Température maximale (support et ambiance) : + 40°C
- Note** : Idéalement, l'application se fera entre 15°C et 30°C
- Degré d'hygrométrie de l'air maximum : 80 % HR.



Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ +33 3 80 34 31 57 📠 +33 3 80 51 85 48

www.interdesco.com

## Mise en œuvre

- Le DESCOTRACK PUR s'applique manuellement et est constitué :
- D'un primaire d'accrochage DESCOGAME P qui peut être pulvérisé à l'airless ou appliqué au rouleau.
  - D'un coulis composé du liant DESCOGAME PU57 appliqué à la raclette et saupoudré de granulats de caoutchouc (1-4mm) projetés à la machine ou à la pelle. Ce coulis est appliqué en 2 couches d'environ 5 mm chacune. L'excès de granulats sera balayé.
  - D'une couche de finition structurée composée de DESCOGAME PU57 appliqué à la raclette et saupoudré de granulats d'EPDM (1-4mm) projetés à la machine ou à la pelle. Cette couche sera d'épaisseur 3 à 5 mm. L'excès de granulats sera balayé.
  - Le marquage se fera avec le DESCOGAME MARQUAGE et ne sera appliqué que 24H après la fin de l'application de la couche de finition structurée.

## Tableau des consommations

Opération	Produits	Consommations (kg/m <sup>2</sup> )
Primaire	DESCOGAME P	0,200
Coulis – 1 <sup>ère</sup> couche (* ) selon la porosité du support	DESCOGAME PU57 Granulats de caoutchouc (1-4mm)	3,000 - 3,500 (* ) 3,000
Coulis – 2 <sup>ème</sup> couche	DESCOGAME PU57 Granulats de caoutchouc (1-4mm)	3,000 3,000
Finition structurée	DESCOGAME PU57 EPDM (1-4mm)	2,800 4,000

## Nettoyage du matériel

- Avant durcissement à l'aide de l'IR 2000.

## CONDITIONNEMENT

- Les conditionnements du DESCOTRACK SW sont ceux de ces composants respectifs :
- DESCOGAME P - fût de 200 kg
  - DESCOGAME PU57 - kit de 430 kg (Composant A : 240 kg / Composant B : 210 kg).

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées : locaux ventilés, port de gants et de lunettes.
- Pour plus d'information, consulter les fiches de données de sécurité.

## STOCKAGE

- A une température comprise entre 5°C et 35°C, à l'abri de toute intempérie.
- Pendant un an à compter de la date d'expédition du produit dans son emballage d'origine non entamé.

Les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont fondés sur notre connaissance et notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, à la lumière des dernières connaissances de la recherche, la composition de nos produits ; les données physico-chimiques qui en découlent seront alors différentes. Il est admis dans un cadre usuel des écarts de qualité, de dimension et de couleur. Les indications données par nos fiches techniques et relatives à l'utilisation et à la mise en œuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données concrètes spécifiques à chaque chantier. Notre garantie se limitant à la qualité des marchandises livrées, INTERDESCO ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste maître de son support. L'applicateur doit être un professionnel qualifié qui devra tenir compte tant des données fournies par le fabricant que des recommandations professionnelles éditées par le Syndicat National des Formulateurs des Résines de Synthèse, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), s'il en existe et plus généralement des règles de l'art en la matière.

Avant toute mise en œuvre, l'applicateur devra procéder à des essais in situ.

Toutes réclamations concernant l'obligation pour le fabricant de délivrance conforme du produit doivent être formulées après essai in situ et au plus tard un mois après la date de livraison.



Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ +33 3 80 34 31 57 📠 +33 3 80 51 85 48

www.interdesco.com