

SURFAN CM

Revêtement souple à base d'émulsion acrylique

DOMAINE D'EMPLOI

- Revêtement synthétique tout temps, pour sols sportifs et socio-éducatifs : Tennis, gymnases, salles de sports, plateaux omnisports, jeux de balles et ballons... Jeux d'enfants : cours d'écoles, maternelles, crèches, aires de jeux.
- Aménagements décoratifs d'allées de jardins et de terrasses.

DEFINITION

- Enduit souple à base d'émulsion acrylique

CARACTERISTIQUES

- | | |
|--------------------------|--|
| ➤ Classement AFNOR | Famille I / Classe 7b |
| ➤ Nature du produit | Acrylique mono composant |
| ➤ Aspect | Liquide épais |
| ➤ Coloris | ral 1011, bleu clair, bleu foncé, gris, or, rouge tennis, vert clair, vert foncé, vert tennis, violet. |
| ➤ Masse volumique à 23°C | 1400 kg/m ³ environ |

Impacts sanitaires :

Directive COV 2010 N°2004/42/CE du 21/04/04 et substances dangereuses.
Catégorie Annexe II A / 1 / PA

- Taux de COV < 140 g/l
- Exempt de formaldéhyde, acétaldéhyde, toluène et xylène.

MODE D'EMPLOI

Conditions d'application

- Température minimale (support et ambiance) : + 5°C avec 3°C au-dessus du point de rosée.
- Degré d'hygrométrie de l'air maximum : 80 % HR.
- Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de la température du support et du degré d'hygrométrie.
- Ne pas appliquer par temps incertain (temps pluvieux)
- Ne pas appliquer de surépaisseurs.

Application

- Application à la raclette caoutchouc
- Consommation : 500 g/m²/couche à raison de 4 couches en extérieur et 3 couches en intérieur.

Nettoyage des outils

- Avant séchage à l'eau.

Certifié ISO 9001

CONDITIONNEMENT

- En 20 kg.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées : port de gants et de lunettes.
- Pour plus d'information, consulter les fiches de données de sécurité.

STOCKAGE

- A une température comprise entre 5°C et 35°C, à l'abri de toute intempérie.
- Pendant six mois à compter de la date d'expédition du produit dans son emballage d'origine non entamé.

Les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont fondés sur notre connaissance et notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, à la lumière des dernières connaissances de la recherche, la composition de nos produits ; les données physico-chimiques qui en découlent seront alors différentes. Il est admis dans un cadre usuel des écarts de qualité, de dimension et de couleur. Les indications données par nos fiches techniques et relatives à l'utilisation et à la mise en oeuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données concrètes spécifiques à chaque chantier. Notre garantie se limitant à la qualité des marchandises livrées, INTERDESCO ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste maître de son support. L'applicateur doit être un professionnel qualifié qui devra tenir compte tant des données fournies par le fabricant que des recommandations professionnelles éditées par le Syndicat National des Formulateurs des Résines de Synthèse, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), s'il en existe et plus généralement des règles de l'art en la matière.

Avant toute mise en oeuvre, l'applicateur devra procéder à des essais in situ.

Toutes réclamations concernant l'obligation pour le fabricant de délivrance conforme du produit doivent être formulées après essai in situ et au plus tard un mois après la date de livraison.

Certifié ISO 9001